

Чугунная дробь

Острогранные частицы изготовленные посредством дробления чугуна более крупного диаметра. Используется для дробеструйной обработки поверхностей, при устранении коррозии, старых лакокрасочных покрытий, очистке литья, металлургических материалов, для дробеструйной обработки камня или при резке камня.

Химический состав:

C 3,00 - 3,40 %

Mn (не предписывается)

Si 1,00 - 1,50 %

P макс. 0,10 %

S макс. 0,25 %

Твердость чугуна дробы L:

740 - 850 HV 5

